My Plast
Westeröder Str. 61
37115 Duderstadt
Deutschland

Bautenschutzmatte alukaschiert – Pads

MP-BAP



Technische Daten

Artikelnummer	MP-BAP
Material	Gummigranulat, PUR-gebunden (Grundmaterial Regupol®)
Unterseite	kaschiert mit Aluminiumfolie
Farbe	schwarz
Flächengewicht	ca. 5,8 kg/m² bei 8 mm
Zugfestigkeit	0,50 N/mm² (in Anlehnung an DIN EN ISO 1798)
Reißdehnung	45 % (in Anlehnung an DIN EN ISO 1798)
Druckspannung	0,55 N/mm² bei 25 % Verformung (DIN EN ISO 3386-2), das entspricht rund 55 t/m²
Wärmeleitfähigkeit	0,14 W/mK
Brandverhalten	Klasse E (DIN EN 13501-1)
Ausdehnungskoeffizient	ca. 0,000231 / °C
Wasserdampfdiffusion	Widerstandszahl μ 21,6; sd-Wert 0,21 m
Temperaturbeständigkeit	−40 bis +120 °C

Lieferbare Abmessungen

Formate (L × B)	100 × 100 / 150 × 80 / 150 × 100 / 200 × 100 / 150 × 150 / 200 × 150 / 200 × 200 / 400 × 100 / 300 × 200 / 250 × 250 / 300 × 300 mm
Stärken	6 / 8 / 10 / 15 mm
Lieferung	Zuschnitt nach Bestellung. Jedes Format gibt es in jeder Stärke. Andere Maße und Stanzteile mit Lochung oder Aussparung auf Anfrage.

Anwendungsbereich

Bautenschutz-Pads mit Aluminiumfolie auf der Unterseite. Die Folie trennt das Gummigranulat von der Abdichtungsbahn und kann so Weichmacherwanderung verhindern. Die Pads schützen die Abdichtung vor Druckstellen und eignen sich als Auflage und zum Unterfüttern.

Hinweis zu Weich-PVC-Abdichtungen

Die Aluminiumfolie liegt auf der Abdichtung und trennt sie vom Gummigranulat. Für Weich-PVC-Abdichtungen brauchen Sie trotzdem die Freigabe des Dachbahnenherstellers.

Hinweise

Alle Werte sind Richtwerte aus laufender Fertigung und können rohstoff- und fertigungsbedingt um bis zu ± 25 % abweichen. Sie ersetzen nicht die eigene Prüfung, ob das Material für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.